WO9415651

Publication Title:

Powder-form polymers which absorb, even under pressure, aqueous liquids and blood, a method of producing them and their use in textile articles for body-hygiene applications

Abstract:

PCT No. PCT/EP93/03586 Sec. 371 Date Jun. 30, 1995 Sec. 102(e) Date Jun. 30, 1995 PCT Filed Dec. 17, 1993 PCT Pub. No. WO94/15651 PCT Pub. Date Jun. 21, 1994The invention relates to powdery cross-linked polymers (superabsorbers) capable of absorbing aqueous liquids and blood, which are polymerized polymerizable of 55-99.9%-wt. unsaturated, acid-groups-comprising monomers which are neutralized to the extent of at least 25 mol-%, b) 0-40%-wt. polymerized unsaturated monomers copolymerizable with a), c) 0.1-5.0%-wt. of a cross-linking agent, d) 0-30%-wt. of a water-soluble polymer, whereby the weight amounts of a) to d) relate to anhydrous polymers, characterized in that 100 parts of the particle-shaped polymers have been mixed with an aqueous solution consisting of a maximum of 10 parts of an at least 10% phosphoric acid and a) 0.05-0.3 parts of a compound capable of reacting with at least two carboxyl groups and not comprising an alkali-salt-forming group in the molecule, and/or b) 0.05-1 parts of a compound capable of reacting with at least two carboxyl groups and comprising an alkali-salt-forming group in the molecule, and that they have been heated to 150 DEG -250 DEG C. The superabsorbers according to the invention have a high retention capacity, high gel strength and a high absorption under load and can be manufactured without an organic solvent and with only a small amount of treatment agent for the surface treatment of the powdery polymer. The invention further relates to the use of said polymers in textile constructions for the absorption of body liquids, said constructions preferably consisting of 2 to 80%-wt. superabsorber and the remainder up to 100 of hydrophilic fibers.

Data supplied from the esp@cenet database - http://ep.espacenet.com

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁵ :		(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 94/15651
A61L 15/60, 15/24	A1	(43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 21. Juli 1994 (21.07.94)
(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EI (22) Internationales Anmeldedatum: 17. Decer		europäisches Patent (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).
(30) Prioritätsdaten: P 42 44 548.5 30. December 1992 (30.12.	92) I	Veröffentlicht Mit internationalem Recherchenbericht. E
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): CHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH Bäkerpfad 25, D-47805 Krefeld (DE).	(DE/D	
(72) Erfinder; und (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KLIMMEK [DE/DE]; Moerser Strasse 369, D-47803 Krei BREHM, Helmut [DE/DE]; Dachsstrasse 22, Krefeld (DE).	feld (D	3).
(74) Anwalt: KLÖPSCH, Gerald; An Groß St. Martin 6 Köln (DE).	i, D-500	

(54) Title: POWDER-FORM POLYMERS WHICH ABSORB, EVEN UNDER PRESSURE, AQUEOUS LIQUIDS AND BLOOD, A METHOD OF PRODUCING THEM AND THEIR USE IN TEXTILE ARTICLES FOR BODY-HYGIENE APPLICATIONS

(54) Bezeichnung: PULVERFÖRMIGE, UNTER BELASTUNG WÄSSRIGE FLÜSSIGKEITEN SOWIE BLUT ABSORBIERENDE POLYMERE, VERFAHREN ZU IHRER HERSTELLUNG UND IHRE VERWENDUNG IN TEXTILEN KON-STRUKTIONEN FÜR DIE KÖRPERHYGIENE

(57) Abstract

The invention concerns powder-form cross-linked polymers which absorb aqueous liquids and blood (so-called superabsorbers) comprising (a) 55-99.9 % by wt. of polymerized unsaturated polymerizable monomers containing acid groups at least 25 mol % of which have been neutralized; (b) 0.40 % by wt. of polymerized unsaturated monomers which can be copolymerized with (a); (c) 0.1-5.0 % by wt. of a cross-linking agent and (d) 0-30 % by wt. of a water-soluble polymer, the proportions by weight of (a) to (d) being expressed relative to the water-free polymer. These cross-linked polymers are produced by mixing 100 parts of the particulate polymers with an aqueous solution of, at the most, 10 parts of an at least 10 % phosphoric acid solution and (a) 0.05-0.3 parts of a compound which can react with at least two carboxyl groups and has no groups in the molecule which form alkali-metal salts and/or (b) 0.05-1.0 parts of a compound which can react with at least two carboxyl groups and contains a group in the molecule which can form an alkali-metal salt, and the reaction mixture is heated to 150-250 °C. The superabsorbers proposed have a high liquid-retention capacity, high gel strength and high absorptive power even under pressure and can be produced without using an organic solvent and with only small amounts of agent for the surface treatment of the powder-form polymer. The invention also concerns the use of such polymers in textile articles designed to absorb body fluids, these articles consisting preferably of 2-80 % by wt. of superabsorber, the remaining percentage consisting of hydrophilic fibres.

(57) Zusammenfassung

Die Ersindung betrifft pulverförmige, vernetzte, wässrige Flüssigkeiten sowie Blut absorbierende Polymere (Superabsorber), gebildet aus a) 55 - 99,9 Gew. % polymerisierten ungesättigten, polymerisierbaren, säuregruppenenthaltenden Monomeren, die mindestens zu 25 Mol-% neutralisiert sind, b) 0 - 40 Gew.-% polymerisierten ungesättigten, mit a) copolymerisierbaren Monomeren, c) 0,1 - 5,0 Gew.-% eines Vernetzungsmittels, d) 0 - 30 Gew.-% eines wasserlöslichen Polymeren, wobei die Gewichtsmengen a) bis d) auf wasserfreie Polymeren bezogen sind, dadurch gekennzeichnet, daß 100 TL der teilchenförmigen Polymeren mit einer wässrigen Lösung aus böchstens 10 TL einer mindestens 10 %igen Phosphorsäure und a) 0,05 - 0,3 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen reagieren kann und keine alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält, und/oder b) 0,05 - 1 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen reagieren kann und eine alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält, vermischt und auf 150 - 250 °C erhitzt worden sind. Die erfindungsgemäßen Superabsorber weisen hohe Retentionskapazität, hohe Gelstärke und hohes Aufnahmevermögen unter Druck auf und können ohne Verwendung eines organischen Lösungsmittels und mit nur einer geringen Menge Behandlungsmittel für die Oberflächennachbehandlung des pulverförmigen Polymeren hergestellt werden. Die Erfindung betrifft ferner die Verwendung solcher Polymerisate in textilen Konstruktionen zur Aufnahme von Köperflüssigkeiten, wobei diese Konstruktionen bevorzugt aus 2 bis 80 Gew.-% Superabsorber und der Rest zu 100 aus hydrophilen Fasern bestehen.

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

in the state of the second sec

AT	Osterretch	GA	Gabon	MR	Mauretanice
ΑŪ	Australico	GB	Vereinigtes Königreich	MW	Malawi
BB	Barbados	GE	Georgies	NB	Niger .
BR	Belgien	GN	Guinea	NL	Niederlande
BY	Burkina Faso	GR	Oriocheciand	NO	Norwegen
8G	Bulgarien	BU	Ungura	NZ	Neusceland -
BJ	Benin	IB	irland	PL.	Polen
BR	Brasilien	П	Italien	PT	Portugal
BY	Behrus	JP	Japan	RO	Ruminion
CA	Kanada	KE	Kenya	RU	Russische Pöderation
Œ	Zentrale Afrikanische Republik	KG	Kirgishtan	SD	Sudan
CG	Kongo	KP	Demokratische Volksrepublik Korea	SE	Schweden
CE	Schweiz	ĸr	Republik Korea	SI	Showenten
a	Côte d'Ivoire	KZ	Kesachstan	SK	Slowakei
CM	Kemerun	LI	Liechteustein	SN	Senegal
CN	China	LK	Sri Lanka	TD	Techad
CS	Techechoslowakci	LŪ	Lexenburg	TG	Togo
CZ	Techechische Republik	LV	Lettland	T.J	Tedechikistan
DE	Dexischland	MC	Monaco	TT	Trinidad und Tobago
DK	Dinemark	MD	Republik Molden	UA	Ukrdine
ES	Spanico	MG	Medagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerik
n	Pinnland	MIL	Mall	UZ	Usbekistan
FR	Frankreich	MIN	Mongolei	VN	Vietnam

WO 94/15651 PCT/EP93/03586

PATENTANMELDUNG

Pulverförmige, unter Belastung wäßrige Flüssigkeiten sowie Blut absorbierende Polymere, Verfahren zu ihrer Herstellung und ihre Verwendung in textilen Konstruktionen für die Körperhygiene

Die Erfindung betrifft pulverförmige, vernetzte, wäßrige Flüssigkeiten sowie Blut absorbierende Polymeren (Superabsorber) mit verbesserten Eigenschaften hinsichtlich Quellung und Rückhaltevermögen von wäßrigen Flüssigkeiten unter Belastung, ein Verfahren zur Herstellung dieser Polymeren sowie ihre Verwendung in absorbierenden Sanitärartikeln wie Babywindeln, bei der Erwachseneninkontinenz, der Damenhygiene und der Wundabdeckung.

Superabsorber sind wasserunlösliche, vernetzte Polymeren, die in der Lage sind, unter Quellung und Ausbildung von Hydrogelen große Mengen an wäßrigen Flüssigkeiten und Körperflüssigkeiten, wie Urin oder Blut, aufzunehmen und die absorbierte Flüssigkeitsmenge unter einem bestimmten Druck zurückzuhalten. Durch diese charakteristischen Absorptionseigenschaften finden die Polymeren hauptsächlich Anwendung bei der Einarbeitung in Sanitärartikel, z. B. in Babywindeln und Damenbinden.

Bei den gegenwärtig kommerziell verfügbaren Superabsorbern handelt es sich um vernetzte Polyacrylsäuren oder vernetzte Stärke-Acrylsäure-Pfropfpolymerisate, bei denen die Carboxylgruppen teilweise mit Natronlauge oder Kalilauge neutralisiert sind. Die Herstellung der pulverförmigen Superabsorber erfolgt prinzipell nach zwei Methoden:

Nach der ersten Methode wird teilneutralisierte Acrylsäure in wäßriger Lösung in Gegenwart eines mehrfunktionellen Vernetzers durch radikalische Polymerisation in ein Gel überführt, das dann zerkleinert, getrocknet, gemahlen und auf die gewünschte Partikelgröße abgesiebt wird. Diese Lösungspolymerisation kann kontinuierlich oder diskontinuierlich durchgeführt werden. Typische Verfahren sind z. B. beschrieben in US PS 42 86 082, DE PS 27 06 135 und US PS 40 76 663.

Die zweite Methode ist das inverse Suspensions- und Emulsionspolymerisationsverfahren. In diesem Prozeß wird eine wäßrige, teilneutralisierte Acrylsäurelösung mit Hilfe von Schutzkolloiden oder Emulgatoren in einem hydrophoben, organischen Lösungsmittel dispergiert und durch Radikalinitiatoren die Polymerisation gestartet. Nach Beendigung der Polymerisation wird das Wasser aus dem Reaktionsgemisch azeotrop entfernt und das Polymerprodukt abfiltriert und getrocknet. Die Vernetzungsreaktion kann durch Einpolymerisieren eines polyfunktionellen Vernetzers, der in der Monomerenlösung gelöst ist, und/oder durch Reaktion geeigneter Vernetzungsmittel mit funktionellen Gruppen des Polymeren während einer der Herstellungsschritte erfolgen. Das Verfahrensprinzip ist z. B. in US PS 43 40 706, DE PS 37 13 601 und DE PS 28 40 010 beschrieben.

Während in der Entwicklung der Superabsorber zunächst allein das sehr hohe Quellvermögen bei Kontakt mit Flüssigkeit, auch freie Quellkapazität genannt, im Vordergrund stand, hat sich später gezeigt, daß es nicht nur auf die Menge der absorbierten Flüssigkeit ankommt, sondern auch auf die Festigkeit des gequollenen Gels. Absorptionsvermögen. Quellvermögen oder freie Quellkapazität genannt einerseits, und Gelfestigkeit bei einem vernetzten Polymeren andererseits, stellen jedoch gegenläufige Eigenschaften dar, wie bereits aus der US PS 32 47 171 und ferner aus der US PS Re 32 649 bekannt ist. Das bedeutet, daß Polymeren mit besonders hohem Absorptionsvermögen nur eine geringe Festigkeit des gequollenen Gels aufweisen mit der Folge, daß das Gel unter einem angewendeten Druck (z. B. Körperdruck) deformierbar ist und die weitere Flüssigkeitsverteilung und Flüssigkeitsaufnahme verhindert. Nach der US PS Re 32 649 soll daher ein ausgewogenes Verhältnis derartiger Superabsorber in einer Windelkonstruktion Flüssigkeitsaufnahme, Flüssigkeitstransport, Trockenheit der Windel und der Haut gewährleisten. Dabei kommt es nicht nur darauf an, daß das Polymere Flüssigkeit unter nachfolgender Einwirkung eines Drucks zurückhalten kann, nachdem das Polymere zunächst frei quellen konnte, sondern auch darauf, Flüssigkeiten auch gegen einen gleichzeitig, d. h. während der Flüssigkeitsabsorption, ausgeübten Druck aufzunehmen, wie es unter praktischen Gegebenheiten geschieht, wenn ein Baby oder eine Person auf einem Sanitärartikel sitzt oder liegt, oder wenn es beispielsweise durch Beinbewegung zur Einwirkung von Scherkräften kommt. Diese spezifische Absorptionseigenschaft wird in der EP 03 39 461 A1 als Aufnahme unter Druck bezeichnet.

Der zunehmenden Tendenz, aus verständlichen ästhetischen Gründen und aus Umweltaspekten (Verringerung des Deponievolumens), die Sanitärartikel immer kleiner und dünner zu gestalten, kann nur dadurch entsprochen werden, daß man den großvolumigen Fluffanteil in Windeln reduziert und gleichzeitig den Anteil an Superabsorber erhöht. Hierdurch muß der Superabsorber zusätzlich Aufgaben bezüglich Flüssigkeitsaufnahme und -transport übernehmen, die vorher der Fluff erfüllte.

Wird der Anteil des Superabsorbers im Hygieneartikel, z. B. in einer Windel, auf 40 % oder gar auf 60 % und darüber hinaus erhöht, werden kommerziell erhältliche Superabsorber praktisch unbrauchbar. Die Flüssigkeitsaufnahme, besonders unter Druck, wird viel zu langsam. Die Teilchen neigen dazu, ein 'koaguliertes Gel' zu bilden. Die so entstandene Gelbarriere blockiert den weiteren Flüssigkeitstransport. Dieses Phänomen wirdbekanntlich als 'gel blocking' bezeichnet.

Um superabsorbierende Polymeren bereitzustellen, die die besondere Eigenschaftskombination, wie hohe Retentionskapazität, hohe Gelstärke und hohes Aufnahmevermögen unter Druck besitzen, ist es erforderlich, die pulverförmigen Polymeren nachträglich zu behandeln.

Nach der GB 21 19 384 A wird durch die Behandlung der Polymeren mit Verbindungen, die mindestens zwei funktionelle Gruppen tragen, die mit den Carboxylgruppen des teilchenförmigen Polymeren in der Oberflächenschicht reagieren können, eine deutliche Eigenschaftsverbesserung erreicht.

In der DE 0S 35 23 617 wird ein Verfahren zur Nachbehandlung von pulverförmigen Polymeren mit einem mehrwertigen Alkohol beschrieben, der unverdünnt, verdünnt mit Wasser und/oder organischem Lösungsmittel vor der Reaktion bei erhöhter Temperatur auf das pulverförmige Polymere aufgetragen wird.

Nach DE-PS 40 20 780 wird die verbesserte Quellfähigkeit eines superabsorbierenden Polymeren gegen Druck durch die Erwärmung des Polymerpulvers mit 0,1 - 5 Gew.-% Alkylencarbonat, das gegebenenfalls mit Wasser und/oder Alkohol verdünnt aufgetragen wurde, erreicht.

Wie in DE 0S 35 23 617 wird auch in EP 04 50 924 A2 die Behandlung der Oberfläche eines absorbierenden Polymeren mit einem Polyol, das gegebenenfalls mit Wasser und/oder organischem Lösungsmittel verdünnt eingesetzt wird, durchgeführt. In dieser Veröffentlichung wird ausführlich auf die Bedeutung der Verdünnung des Behandlungsmittels mit Wasser und/oder organischem Lösungsmittel eingegangen. Bei einer

Verdünnung des zur Reaktion mit den Carboxylgruppen des Polymeren befähigten Behandlungsmittels ausschließlich mit Wasser ergeben sich enorme verfahrenstechnische Schwierigkeiten. Das pulverförmige, wasserquellbare Polymere verbackt bei Kontakt mit Wasser oder wäßrigen Lösungen, so daß eine homogene Verteilung des Behandlungsmittels auf die Partikeloberfläche unmöglich ist. Will man auf Wasser bei der Vermischung von wasserquellbarem, pulverförmigem Polymeren mit einer Verbindung, die mit den Carboxylgruppen des Polymeren reagieren kann, nicht verzichten, um den Diffusionsprozeß der Behandlungsmittel in den Feststoff zu unterstützen, so ist man gezwungen, das Wasser durch einen Überschuß Behandlungsmittel oder ein nicht reaktives organisches Lösungsmittel zu inertisieren. Inertisieren mit einem organischen Lösungsmittel bedeutet die Verwendung von Flüssigkeiten, die das Polymer nicht quellen, also beim Mischvorgang mit dem pulverförmigen Polymeren nicht zu Verbackungen führt.

Dem Fachmann ist die Schwierigkeit bekannt, geringe Flüssigkeitsmengen mit pulverförmigen Substanzen homogen zu vermischen, insbesondere wenn eine gleichmäßige Beschichtung jedes einzelnen Korns erforderlich ist.

Eine hohe Verdünnung des Behandlungsmittels mit einem organischen Lösungsmittel würde sich positiv hinsichtlich Verteilung des Behandlungsmittels auf die Oberfläche des pulverförmigen Polymeren auswirken, führt aber bei Flüssigkeitsmengen von mehr als 1 Gew.-% zu einem nassen Polymerpulver, das die Fördersysteme bei kontinuierlichen Prozessen verstopft.

Durch eine Erhöhung der Behandlungsmittelmenge auf mehr als 1 Gew.-% wird zwar die Verteilung verbessert, aber ein feuchtes, klebriges Pulver erhalten. Wird dem Behandlungsmittel vor dem Mischprozeß mehr Wasser als zur Herstellung einer ca. 50%igen Lösung benötigt wird zugesetzt, um die Diffusion des Behandlungsmittels in das Polymerkorn zu beschleunigen, so verbackt das pulverförmige Polymere. Durch das in EP 04 50 923 A2 beschriebene kontinuierliche Mischverfahren von wasserquellbaren Polymeren mit Lösungen eines Behandlungsmittels in einem mit speziellen Kunststoffen ausgekleideten Mischer wird zwar das Anhaften des feuchten Polymerpulvers an der Mischerwandung verhindert und die Mischarbeit verringert, aber das Verhalten des Mischproduktes nicht verbessert.

Nach dem Verfahren der EP-PS 0083022 wird die Nachbehandlung wasserhaltiger, gelförmiger Polymerpartikel in organischen Lösungsmitteln durchgeführt. Nach mechani-

scher Abtrennung des Polymeren erfolgt die Trocknung, wobei zwangsläufig ein Kondensat aus Wasser und organischem Lösungsmittel wie Alkohol, Kohlenwasserstoff, Chlorkohlenwasserstoff oder Keton anfällt, das anschließend so aufgearbeitet werden muß, daß Lösungsmittelanteile weder über die Abluft noch über das Abwasser in die Umwelt gelangen.

Zusammengefaßt ergeben sich für die Beschichtung des pulverförmigen, wasserquellbaren Polymeren mit einer Substanz, die in der Oberflächenschicht des einzelnen Partikels zur Reaktion gebracht werden soll, folgende Bedingungen:

- Die Menge an Behandlungsmittel muß ausreichen, um eine gleichmäßige Beschichtung des Polymerpulvers zu erreichen.
- Die Menge an Wasser, die als Verteilungshilfsmittel und als Träger für das Behandlungsmittel in die Oberflächenschicht des Polymeren dient, ist begrenzt, da es sonst zu irreversiblen Verbackungen der Polymerpartikel kommt.
- Die Gesamtmenge aus Behandlungsmittel, Wasser und gegebenenfalls organischem Lösungsmittel ist begrenzt, da andernfalls nasse, nicht fließfähige Mischungen entstehen.

. <u>-</u>:

Betrachtet man den Mischprozeß von wasserquellbaren Polymeren und Behandlungsmittel getrennt vom Gesamtverfahren, so scheint die Verwendung organischer Lösungsmittel zusammen mit dem Behandlungsmittel am sinnvollsten. Die Verteilung des Behandlungsmittels und begrenzter Mengen Wasser auf dem Polymerpulver ist sicher zu erreichen. Auch die Verwendung größerer Behandlungsmittelmengen gewährleistet eine gute Verteilung auf dem Polymeren – auch in Gegenwart von Wasser –, wenn das Behandlungsmittel die Rolle des organischen Lösungsmittels mit übernehmen kann, d. h. ein Verbacken des pulverförmigen Polymeren verhindert. Bei Einsatz zu großer Mengen an Behandlungsmittel kann es aber laut EP 04 50 923 A2 zu einem starken Abfall der Quellkapazität des Polymeren kommen.

Auch bei optimaler Gestaltung des Mischverfahrens von pulverförmigen, wasserquellbaren Polymeren und gegebenenfalls Verdünnungsmitteln muß die Auswirkung auf die nachfolgende Reaktion bei erhöhter Temperatur berücksichtigt werden. Werden die verbesserten Eigenschaften superabsorbierender Polymeren durch nachträgliche Veresterung und/oder Amidierung der Carboxylgruppen des Polymeren erreicht, so sind bei sinnvol-

len Reaktionszeiten Reaktionstemperaturen von > 150 °C erforderlich. Bei diesen Temperaturen werden neben Wasser, das mit 8 - 15 Gew.-% im Ausgangspolymeren enthalten ist, und Lösungsmittel auch erhebliche Mengen an Behandlungsmittel verdampft, die aus dem Reaktor (Trockner) entfernt werden müssen, um eine Kondensation im Reaktor zu verhindern. Der gezielte Transport der Brüden erfolgt mit gegebenenfalls vorgewärmtem Spülgas, da kondensierender Wasserdampf zu Verbackungen und kondensierendes Behandlungsmittel zu Verbackungen und Verfärbungen des pulverförmigen Polymeren führen würden.

Wasserdampf, verdampfendes Behandlungsmittel, Oxidationsprodukte, Restmonomeren sowie sonstige flüchtige Umwandlungsprodukte und organische Lösungsmittel können aus dem Abgas nur schwierig entfernt werden, d. h. sie gelangen zwangsläufig in die Luft oder in das Abwasser.

Aufgabe der Erfindung ist daher die Bereitstellung von Superabsorbern, die die Eigenschaftskombination von hoher Retentionskapazität, hohe Gelstärke und hohem Aufnahmevermögen unter Druck besitzen und die ohne Verwendung eines organischen Lösungsmittels und mit nur einer geringen Menge Behandlungsmittel für die Nachbehandlung des pulverförmigen Polymeren hergestellt werden können.

Diese Aufgabe wird gelöst durch die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1. Überraschenderweise hat sich gezeigt, daß durch die Verwendung von Phosphorsäure als Verdünnungsmittel für das Mittel, mit dem die Oberfläche des Absorberharzes behandelt wird, Superabsorber mit der gewünschten Eigenschaftskombination bei deutlicher Reduzierung der Mengen an Behandlungsmittel erhalten werden können.

Die Phosphorsäure wird vorteilhaft in einer Menge von höchstens 10 Teilen (im nachfolgenden sind alle Teile Gewichtsteile) pro 100 Teile Polymere und in einer Konzentration von mindestens 10 Gew.-% eingesetzt. Bereits mit 0,1 Gew.-% H₃PO₄, bezogen auf Polymerpulver, werden erfindungsgemäß verbesserte Superabsorber erhalten.

Als Behandlungsmittel werden erfindungsgemäß eingesetzt:

 a) 0,05 - 0,3 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen des pulverförmigen Polymeren reagieren kann und keine alkalisalzbildende Gruppe enthält, bevorzugt Polyole wie Ethylenglykol, Propandiol, Polyethylenglykol, Glycerin, und Alkylencarbonate wie Ethylencarbonat, und/oder

b) 0,05 - 1 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen des pulverförmigen Polymeren reagieren kann und zusätzlich eine saure, alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält, z. B. Polyhydroxycarbonsäuren wie Dimethylolpropionsäure (= 2,2-Bis(hydroxymethyl)propionsäure).

Die Behandlungsmittel nach b) haben den Vorteil, daß ihre Flüchtigkeit bei der Reaktion mit den Carboxylgruppen des pulverförmigen Polymeren durch Salzbildung in der Oberflächenschicht des Polymeren eingeschränkt wird.

Das wasserabsorbierende Polymerisat, das zur Beschichtung verwendet werden kann, wird erhalten durch Polymerisation von 55 – 99,9 Gew.-% Monomeren mit Säuregruppen, z. B. Acrylsäure, Methacrylsäure, 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure oder Mischungen dieser Monomeren; die Säuregruppen liegen mindestens zu 25 Mol-% neutralisiert vor, so beispielsweise als Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze. Vorzugsweise liegt der Neutralisationsgrad bei mindestens 50 Mol-%. Besonders bevorzugt ist ein Polymerisat, das aus vernetzter Acrylsäure oder Methacrylsäure gebildet ist, die zu 50 – 80 Mol-% neutralisiert ist.

Als weitere Monomeren können für die Herstellung der wasserabsorbierenden Polymerisate 0 bis 40 Gew.-% Acrylamid, Methacrylamid, Hydroxyethylacrylat, Dimethylamino-alkyl(meth)acrylat, Dimethylaminopropylacrylamid oder Acrylamidopropyltrimethylaminoniumchlorid verwendet werden. Höhere Anteile als 40 % dieser Monomeren verschlechtern die Quellfähigkeit der Polymerisate.

Als Vernetzer können alle Verbindungen verwendet werden, die mindestens zwei ethylenisch ungesättigte Doppelbindungen oder eine ethylenisch ungesättigte Doppelbindung und eine gegenüber Säuregruppen reaktive funktionelle Gruppe oder mehrere gegenüber Säuregruppen reaktive funktionelle Gruppen tragen. Als Beispiele seien genannt: Acrylate und Methacrylate von Polyolen wie Butandioldiacrylat, Hexandioldimethacrylat, Polyglykoldiacrylat, Trimethylolpropantriacrylat oder Allylacrylat, Diallylacrylamid, Triallylamin, Diallylether, Methylenbisacrylamid oder N-Methylolacrylamid.

Als wasserlösliche Polymeren können im wasserabsorbierenden Polymerisat 0 - 30 Gew.-% teil- oder vollverseifter Polyvinylalkohol, Polyvinylpyrrolodon, Stärke oder Stärke-

derivate, Polyglykole oder Polyacrylsäuren enthalten sein. Das Molekulargewicht dieser Polymeren ist unkritisch, solange sie wasserlöslich sind. Bevorzugte wasserlösliche Polymeren sind Stärke, Polyvinylalkohol oder Gemische dieser Polymeren. Der bevorzugte Gehalt an solchen wasserlöslichen Polymeren im wasserabsorbierenden Polymerisat liegt bei 1 - 5 Gew.-%, insbesondere wenn Stärke und/oder Polyvinylalkohol als lösliche Polymeren vorhanden sind. Die wasserlöslichen Polymeren können als Pfropfpolymeren mit den säuregruppenenthaltenden Polymeren vorliegen.

Bevorzugt werden neben Polymerisaten, die durch vernetzende Polymerisation teilneutralisierter Acrylsäure erhalten worden sind, solche verwendet, die zusätzlich Anteile von pfropfpolymerisierter Stärke oder von Polyvinylalkohol enthalten.

Hinsichtlich der Teilchenform des eingesetzten Absorber-Polymerisates gibt es keine speziellen Einschränkungen. Das Polymere kann in Form von Kügelchen vorliegen, die durch inverse Suspensionspolymerisation erhalten wurden, oder in Form von unregelmäßig geformten Teilchen, die durch Trocknung und Pulverisierung der Gelmasse aus der Lösungspolymerisation stammen. Die Teilchengröße liegt normalerweise zwischen 20 und 2.000 µm, bevorzugt zwischen 50 und 850 µm.

Die sich an die Beschichtung anschließende thermische Behandlung wird bei 150 - 250 °C durchgeführt, bevorzugt bei 170 - 200 °C. Sie ist abhängig von der Verweilzeit und der Art des Behandlungsmittels. Bei 150 °C muß die thermische Behandlung über mehrere Stunden durchgeführt werden, während bei 250 °C wenige Minuten - z. B. 0,5 - 5 Minuten - ausreichen, um die gewünschten Eigenschaften zu erzielen. Die thermische Behandlung kann in üblichen Trocknern oder Öfen durchgeführt werden; beispielsweise seien genannt: Drehrohröfen, Paddeltrockner, Tellertrockner oder Infrarottrockner.

Die erfindungsgemäßen Polymeren weisen nahe der Oberfläche eine erhöhte Vernetzung und einen verringerten Neutralisationsgrad auf.

Die Polymeren gemäß der Erfindung können in großtechnischer Weise nach kontinuierlichen und diskontiniuerlichen Verfahren hergestellt werden. Die erfindungsgemäßen Superabsorber können für breite Anwendungsgebiete eingesetzt werden. Wenn sie z. B. in Damenbinden und Windeln oder zur Wundabdeckung verwendet werden, besitzen sie die Eigenschaft, große Mengen an Menstruationsblut, Urin oder anderen Körperflüssigkeiten schnell zu absorbieren.

Die Absorptionsfähigkeit und -geschwindigkeit unter gleichzeitig einwirkender Druckbelastung ist gegenüber den Ausgangsprodukten stark verbessert. Da die erfindungsgemäßen Superabsorber die absorbierten Flüssigkeiten auch unter Druck zurückhalten, sind sie besonders anwendungsfreundlich. Sie sind bevorzugt geeignet, in höheren Konzentrationen – bezogen auf hydrophiles Fasermaterial wie Fluff – als dies bisher möglich war, eingesetzt zu werden und zeigen ausgezeichnete Absorptionseigenschaften in Konstruktionen, die 98 - 20 Gew.-% hydrophile Fasern und 2 - 80 Gew.-% des Absorberharzes enthalten.

Die erfindungsgemäßen nachbehandelten Polymeren werden in Absorberartikel für die verschiedensten Anwendungszwecke eingesetzt, z. B. durch Mischen mit Papier, Fluff oder synthetischen Fasern oder Verteilen des Mittels zwischen Substraten aus Papier, Fluff oder nichtgewebten Textilien oder durch Verformung in Trägermaterialien zu einer Bahn.

Die nach dem beschriebenen Verfahren erhaltenen Superabsorber weisen überraschenderweise eine bedeutende Verbesserung der Aufnahme von Flüssigkeit unter Druck hinsichtlich Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bei gleichzeitig hoher Gelstärke und hohen Retentionen auf, wobei insbesondere eine sehr hohe Anfangsgeschwindigkeit der Flüssigkeitsaufnahme unter Druck erreicht wird, so daß 80 % der Gesamtkapazität bereits nach 15 Minuten erreicht werden. Die Aufnahme unter Druck, die in DE PS 40 20 780 und EP A 03 39 461 als Absorption under load (AUL) angegeben wird, zeigt eine starke Abhängigkeit von der Höhe der ausgeübten Belastung. Die dort beschriebenen Polymeren haben bei einer Belastung von 20 g/cm² (= 0,28 psi = 19.600 dyn/cm²) eine Aufnahmekapazität für 0,9%ige Natriumchloridlösung von 26 bis 34 g/g. Nach EP A 03 39 461 beträgt die Aufnahmekapazität der beschriebenen Polymeren unter einer Belastung von 0,56 psi maximal 13 g/g und bei einer Belastung mit 0,85 psi 8 g/g, d. h. daß die nachbehandelten Polymeren bei einer Belastung von 0,85 psi nur noch die Menge an Flüssigkeit aufnehmen, die laut DE PS 40 20 780 auch ein nicht nachbehandeltes, wasserquellbares Polymere bei erhöhter Belastung aufnimmt.

Die erfindungsgemäßen Polymeren zeigen bei Belastung mit 40 g/cm² eine Aufnahmekapazität für 0,9%ige Kochsalzlösung von mindestens 15 g/g, bevorzugt mehr als 18 g/g. Bei einer Belastung mit 60 g/cm² beträgt die aufgenommene Flüssigkeitsmenge mehr als 12 g/g, bevorzugt mehr als 15 g/g. Dies ist überraschend, da nach DE PS 40 20 780 zur Erhöhung des AUL-Wertes (20 g/cm²) eine Erhöhung der Menge an Nachbehandlungsmittel von 0,5 auf 1,5 Gew.-% erforderlich ist. Diese

Maßnahme führt aber, insbesondere wenn noch Wasser zum Lösen des Alkylencarbonats mitverwendet wird, zu einer nassen, pneumatisch nicht mehr förderbaren Mischung und zu hohen Emissionen bei der sich anschließenden thermischen Behandlung.

Die Hersteller textiler Konstruktionen, die der Aufnahme von Körperflüssigkeiten dienen, sind bestrebt, den großvolumigen Faseranteil zu reduzieren und den Anteil an Superabsorber zu erhöhen. Die textile Konstruktion muß aber weiterhin in der Lage sein, die nach der Flüssigkeitsaufnahme gequollenen Teilchen in der textilen Umhüllung bei Belastung zurückzuhalten. Da eine textile Konstruktion zur Aufnahme von Körperflüssigkeit ein hochporöses Gebilde ist, durch dessen Poren ein weiches, gequollenes Gel bei Druckbelastung austreten kann (leakage), ist es eine Aufgabe, wasserquellbare Polymeren, die eine hohe Druckbelastbarkeit zeigen, bereitzustellen.

Die erfindungsgemäßen Polymeren zeigen nicht nur eine erhöhte Absorption für 0,9%ige Natriumchloridlösung unter Druckbelastung, sondern auch eine hohe Aufnahmekapazität für Blut sowie eine schnellere Verteilung des Blutes in einer textilen Konstruktion unter Druckbelastung. Die Polymeren eignen sich daher besonders als Absorbierungsmittel in Damenbinden, da sie die Eigenschaft besitzen, Körperflüssigkeiten wie Blut unter Gewichtsbelastung schnell aufzunehmen. Die Absorptionsgeschwindigkeit für Blut unter gleichzeitig einwirkender Druckbelastung ist viel höher als bei bekannten Produkten.

In einem die Praxis simulierenden Test zur Bestimmung der Saugfähigkeit von Polymeren unter Druck läßt sich zeigen, daß Superabsorber – auch die in der EP A 03 39 461 beschriebenen Polymeren –, die unter einer Belastung von 20 g/cm² eine hohe Saugkraft zeigen, bei Belastungen von 60 g/cm² in ihrer Quellfähigkeit deutlich abnehmen. Der Test zeigt weiter, daß wasserquellbare Polymeren, die die gleiche Retention und die gleiche Aufnahmefähigkeit unter einem Druck von 20 g/cm² haben, sich in ihrer Saugkraft bei erhöhter Belastung unterscheiden können.

Die erfindungsgemäßen Polymeren sind in der Lage, bei einer Belastung von 20 g/cm² nahezu die gleiche Flüssigkeitsmenge einer textilen Konstruktion zu entziehen wie im unbelasteten Zustand. Das bedeutet, daß z. B. die Fluffschicht einer durch den kindlichen Körper belasteten Windel sicherer und schneller trocken wird und dadurch Feuchtigkeit von der Haut ferngehalten werden kann.

Die dynamische Druckentwicklung, die wasserquellbare Polymeren beim Quellvorgang zeigen, wird als Quelldruck bezeichnet. Beim Quellen steigt dieser Druck an, bis die

elektrostatischen Kräfte im Polymeren mit den äußeren mechanischen Kräften im Gleichgewicht stehen.

Die erfindungsgemäßen Polymeren haben einen bis auf das Vierfache erhöhten Quelldruck gegenüber handelsüblichen, bekannten Superabsorbern. Bevorzugt werden wasserquellbare Polymeren mit einem Quelldruck von über 400 g und besonders bevorzugt werden quellbare Polymeren mit einem Quelldruck von mehr als 600 g bei einer Quellfläche von 4,91 cm².

Die erfindungsgemäßen Polymeren werden wie folgt getestet:

Testmethoden

Zur Charakterisierung der wasserabsorbierenden Polymerisate wurden Retention (TB) und Aufnahme unter Druck (AUL) für 0,9%ige NaCl-Lösung gemessen sowie die Aufnahmekapazität und die Absorptionsgeschwindigkeit unter Druck für defibriniertes Schafsblut bestimmt.

a) Die Retention wird nach der Teebeutelmethode und als Mittelwert aus drei Messungen angegeben. Etwa 200 mg Polymerisat werden in einen Teebeutel eingeschweißt und für 20 Minuten in 0,9%ige NaCl-Lösung getaucht. Anschließend wird der Teebeutel in einer Schleuder (23 cm Durchmesser, 1.400 Upm) 5 Minuten geschleudert und gewogen. Einen Teebeutel ohne wasserabsorbierendes Polymerisat läßt man als Blindwert mitlaufen.

b) Die Aufnahme von 0,9%iger NaCl-Lösung unter Druck (Druckbelastung: 20, 40, 60 g/cm²) wird nach der in der EP 03 39 461, Seite 7, beschriebenen Methode bestimmt:

In einen Zylinder mit Siebboden gibt man die Einwaage an Superabsorber und belastet das Pulver mit einem Stempel, der einen Druck von 20, 40 bzw. 60 g/cm² ausübt. Der

Zylinder wird anschließend auf einen Demand-Absorbency-Tester (DAT) gestellt, wo man den Superabsorber eine Stunde lang 0,9%ige NaCl-Lösung aufnehmen läßt.

- c) Zur Bestimmung der Aufnahmekapazität für Blut werden ca. 200 mg Polymere in einen Teebeutel eingeschweißt und für 60 Minuten in defibriniertes Schafsblut getaucht und anschließend ausgewogen. Die Berechnung erfolgt wie unter a).
- d) Auf ein 6 cm x 20 cm großes Stück Cellulosegewebe (Gewicht: 48,8 g/m²) wird 1 g Polymere gleichmäßig aufgestreut, mit einem Gewebe gleicher Größe abgedeckt und bei 100 °C mit 400 g/cm² verpreßt.

Der Teststreisen wird zwischen zwei Glasplatten gelegt, von denen die obere im Zentrum eine Bohrung hat. In die Bohrung eingeklebt ist ein Rohrstück von 5,5 cm Länge und 2,2 cm Innendurchmesser. Die obere Platte wird mit Gewichten beschwert, so daß auf dem Teststreisen eine Belastung von 30 g/cm² liegt. 5 cm³ desibriniertes Schafsblut von 20 °C werden mit einer Schlauchpumpe in 30 Sekunden in das Rohrstück dosiert und die Einsickerzeit bestimmt.

e) Die Bestimmung des Quelldrucks Q erfolgt mit Hilfe des Stevens L. F. R. A. Texture Analyser, C. Stevens & Son Ltd, Laboratory Division, St. Albans AL1 1 Ex Hertfordshire, England.

Der zum Gerät gehörende zylindrische Meßkörper aus Glas hat eine Höhe von 3,5 cm und einen Durchmesser von 2,5 cm. Die Kreisfläche des Zylinders beträgt somit 4,91 cm².

Es werden 0,500 g Superabsorber der Fraktion 20 - 50 mesh in den dazugehörigen Meßzylinder mit 2,7 cm Durchmesser eingewogen und mit 10 ml 0,9%iger NaCl-Lösung versetzt. Danach wird der Meßzylinder mit Hilfe eines Laborboys so weit hochgefahren, bis der Stand der Unterkante des zylindrischen Meßkörpers von der Oberfläche der sich im Meßzylinder befindlichen Probe 12 mm beträgt. Durch die Ausdehnung des Gels wird der Meßzylinder nach oben gegen eine Zwei-Weg-Kraftmeßzelle gedrückt und am Gerät in Gramm angezeigt.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele näher erläutert:

Beispiele

A) Herstellung der Mischung aus Polymeren A und Behandlungsmittel

Eine durch Lösungspolymerisation gewonnene pulverförmige, mit Trimethylolpropantriacrylat vernetzte Polyacrylsäure, die zu 70 Mol-% neutralisiert als Natriumsalz vorlag, wurde nach dem Mahlen auf 90 bis 850 μm abgesiebt (Polymere A).

TB: 36 g/g; Wassergehalt: 10,4 %.

Das Polymere A wird kontinuierlich mit 1.000 kg/h einem Paddelmischer (750 Upm) zugeführt und mit dem Behandlungsmittel vermischt. Anschließend wird die Mischung von einem Fördersystem übernommen und in einen Vorratsbehälter transportiert. Das Erscheinungsbild und damit das Transport- und Lagerverhalten der Fest-flüssig-Mischung wird beurteilt.

Tabelle 1

Beispiele	F	Behandlungsmitte	1	Fest-flüssig-Mis	chung
	%	%	%	Aussehen	Verhalten
Vergleich 1	0,5 EC	0,5 H±O	—	trocken	rieselfähig
Vergleich 2	1,0 EC	1,0 H2O		naß	verbackt
Vergleich 3	0,25 EC	0,25 H2O		trocken	rieselfähig
Vergleich 4	0,5 Gl	0,5 H ₂ O	-	naß	verbackt
Vergleich 5	0,25 Gl	0,25 HzO	1,0 Et	naß .	rieselfähig
Beispiel 1	0,1 EC	1,0 HsPO4		trocken	rieselfähig
Beispiel 2	0,1 Gl	0,6 H1PO4	0,3 H ₂ O	trocken	riesclfähig

PCT/EP93/03586

EC: Ethylencarbonat

Gl: Glycerin

H₂PO₄ Phosphorsäure 85%ig

Et: Ethanol

Die Vergleiche 1 bis 3 entsprechen der DE-PS 40 20 780, die Vergleiche 4 und 5 der DE-OS 35 23 617.

B) Erwärmung der Mischungen aus Polymeren A und den Behandlungsmitteln

90 kg/h der nach A) erhaltenen, rieselfähigen, d. h. handhabbaren Mischungen werden kontinuierlich in einen mit Dampf von 180 °C beheizten Paddeltrockner dosiert. Der Trockner hat ein Arbeitsvolumen von 40 l. Die Spüllustmenge zur Abführung der Brüden beträgt ca. 50 m³/h.

Die Kenndaten der erhaltenen, pulverförmigen Polymeren sowie die Fracht an organischen Substanzen im Abgas - angegeben als organischer Kohlenstoff (TOC) - sind in Tabelle 2 aufgelistet.

Tabelle 2

Beispiel	Mischung aus Beispiel	TB [g/g]	AUL 20 g/cm² [g/g]	TOC [g/h]
Vergleich 6	Vergleich 1	32	30	115
Vergleich 7	Vergleich 3	33	24	44
Vergleich 8	Vergleich 5	32	31	320*)
Beispiel 3	Beispiel 1	32	30	14
Beispiel 4	Beispiel 2	31	30	4

^{*)} Ein Teil des Ethanols verdunstet beim Mischen und Fördern.

C) Herstellung der Mischung aus Polymeren B und Behandlungsmittel

Das Polymere, das durch Polymerisation einer 30%igen, wäßrigen Acrylsäure, die zu 65 Mol-% neutralisiert als Natriumsalz vorlag, in Gegenwart von 0,28 Gew.-% Triallylamin und 3,5 Gew.-% Polyvinylalkohol gewonnen wurde, wird im Heißluststrom bei 160 °C getrocknet, gemahlen und auf 120 bis 850 µm abgesiebt (Polymere B).

TB: 37 g/g; Wassergehalt 10,5 %; LA: 11,8 %.

Das Polymere B wird wie das Polymere A kontinuierlich mit 1,2 Gew.-% einer 40 °C warmen Lösung aus 0,2 Teilen Dimethylolpropionsäure und 1 Teil 85%iger Phosphorsäure vermischt und in einem Silo zwischengelagert.

D) Erwärmung der Mischung nach C)

Die nach C) erhaltene rieselfähige Mischung wird mit einer pneumatischen Förderung einem mit rotierenden, mit Dampf von 184 °C beheizten, diskusförmigen. Mischelementen ausgerüsteten Trockner zugeführt und anschließend im Wirbelbett abgekühlt. Die Produktdaten und TOC-Werte sind in Tabelle 3 aufgelistet.

Tabelle 3

Beispiel	Durchsatz	TB		AUL [g/g] be	i	TOC	LA
	[kg/h]	[g/g]	20 g/cm²	40 g/cm²	60 g/cm²	[g/h]	[%]*)
5	90	32	31	18	14	4,5 .	6,7
6	80	30	30	20	18	5,0	-
7	70	28	28	26	23,5	-	4,2

^{*)} LA: Lösliche Anteile, bestimmt nach EP A 02 05 674.

Tabelle 4
Bestimmung der Aufnahmekapazität und -geschwindigkeit für Blut

Beispiel	Polymere	Adsorption [g/g]	Adsorptionsgeschwin- digkeit bei 30 g/cm² Belastung (min)
8	aus Beispiel 3	37,5	4,5
Vergleich 9	FAVOR SAB*) FAM	44	> 30

^{*)} Hersteller: Chemische Fabrik Stockhausen, Krefeld

Bestimmung der Saugfähigkeit der Polymeren aus einer Matrix

Ein rundes Fluff-Pad von 6 cm Durchmesser und 2 g Gewicht wird liegend in einer Petrischale mit verschiedenen Mengen 0,9%ige NaCl-Lösung getränkt. In einen Plexiglaszylinder von 25,8 mm Innendurchmesser, der am Boden ein Siebgewebe hat (Maschenweite 36 μ m), werden 0,20 g Polymere eingewogen und mit einem 106 g schweren Stempel von 25 mm Durchmesser belastet. Die Zylindergruppe (Zylinder, Polymere und Stempel) wird gewogen (A) und in die Mitte des befeuchteten Pads gestellt. Nach einer Stunde wird die Zylindergruppe zurückgewogen (B).

Saugfähigkeit =
$$\frac{B-A}{0.20}$$
 g/g

Tabelle 5

	Beispiel 9	Vergleich 10
	Polymere nach Beispiel 6 TB [g/g]: 30 AUL 20 g/cm² [g/g]: 30 AUL 60 g/cm² [g/g]: 18	Polymere nach Vergleich 1 TB [g/g]: 32 AUL 20 g/cm² [g/g]: 30 AUL 60 g/cm² [g/g]: 10
Kochsalzlösung im Pad [g]		augte Menge NaCl-Lösung g/gl
7,5	14,0	10,0
15,0	20,5	13,1
22,5	25,0	17,6
30,0	28,9	20,3

Tabelle 6

Quelldruckbestimmung

Zeit [min]	2	3	5	10	15
Polymeres aus Beispiel 7	200	410	520	820	825
FAVOR SAB 800 1)	195	240	250	260	260

¹⁾ Hersteller: Chem. Fab. Stockhausen GmbH, Krefeld

Patentansprüche

- Pulverförmiges, vernetztes, wäßrige oder seröse Flüssigkeiten sowie Blut absorbierendes Polymerisat, gebildet aus
 - a) 55 99,9 Gew.-% polymerisierten ungesättigten, polymerisierbaren, säuregruppenenthaltenden Monomeren, die mindestens zu 25 Mol-% neutralisiert sind,
 - b) 0 40 Gew.-% polymerisierten ungesättigten, mit a) copolymerisierbaren Monomeren,
 - c) 0,1 5,0 Gew.-% eines Vernetzungsmittels,
 - d) 0 30 Gew.-% eines wasserlöslichen Polymeren,

wobei die Gewichtsmengen a) bis d) auf wasserfreie Polymeren bezogen sind, dadurch gekennzeichnet, daß 100 TL der teilchenförmigen Polymeren mit einer wässrigen Lösung aus höchstens 10 TL einer mindestens 10%igen Phosphorsäure und

- a) 0,05 0,3 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen reagieren kann und keine alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält, und/oder
- b) 0,05 1 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen reagieren kann und eine alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält,

vermischt und auf 150 - 250 °C erhitzt worden sind.

- 2. Polymerisat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß es
 - a) eine Retention von 27 bis 34 g an 0,9%iger Natriumchloridlösung pro Gramm Polymerisat,
 - b) eine Aufnahme für 0,9%ige Kochsalzlösung unter einem Druck von 40 g/cm² von mehr als 15 g, bevorzugt mehr als 18 g pro Gramm Polymerisat,

- c) eine Aufnahme für 0,9%ige Kochsalzlösung unter einem Druck von 60 g/cm² von mehr als 12 g, bevorzugt mehr als 15 g pro Gramm Polymerisat
- d) einen Quelldruck von mehr als 400 g, bevorzugt mehr als 600 g, aufweist.
- Polymerisat nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß es aus Acrylsäure, Methacrylsäure und/oder 2-Acrylamido-2-methylpropansulfonsäure als säuregruppenhaltiges Monomere gebildet ist.
- 4. Polymerisat nach einem der Anprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die säuregruppenenthaltenden Monomeren zu mindestens 50 Mol-% neutralisiert sind.
- 5. Polymerisat nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß es als einziges säuregruppenenthaltendes Monomere aus Acrylsäure, die zu 50 80 Mol-% neutralisiert ist, gebildet ist.
- Polymerisat nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß
 wasserlösliche Polymeren in Konzentrationen von 1 bis 5 Gew.-% eingesetzt sind.
- 7. Polymerisat nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß Stärke und/oder Polyvinylalkohol als wasserlösliche Polymeren eingesetzt sind.
- 8. Verfahren zur Herstellung eines pulverförmigen, vernetzten, wäßrige und seröse Flüssigkeiten sowie Blut absorbierenden Polymerisates, gebildet aus
 - a) 55 99,9 Gew.-% polymerisierten ungesättigten, polymerisierbaren, säuregruppenenthaltenden Monomeren, die mindestens zu 25 Mol-% neutralisiert sind,

- b) 0 40 Gew.-% polymerisierten ungesättigten, mit a) copolymerisierbaren Monomeren,
- c) 0,1 bis 5,0 Gew.-% eines Vernetzungsmittels,
- d) 0 30 Gew.-% eines wasserlöslichen Polymeren,

wobei die Gewichtsmengen a) bis d) auf wasserfreie Polymeren bezogen sind, dadurch gekennzeichnet, daß 100 TL des teilchenförmigen Polymerisats mit einer Lösung aus maximal 10 TL einer mindestens 10%igen Phosphorsäure und

- a) 0,05 0,3 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen reagieren kann und keine alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält, und/oder
- b) 0,05 1 TL einer Verbindung, die mit mindestens zwei Carboxylgruppen reagieren kann und eine alkalisalzbildende Gruppe im Molekül enthält,

vermischt und auf 150 - 250 °C erhitzt werden.

- Verwendung von Polymerisaten in textilen Konstruktionen zur Aufnahme von Körperflüssigkeiten unter erhöhter Belastung, dadurch gekennzeichnet, daß das Polymerisat
 - a) eine Retention von 27 bis 34 g an 0,9%iger Natriumchloridlösung pro Gramm Polymerisat,
 - b) eine Aufnahme für 0,9%ige Kochsalzlösung unter einem Druck von 40 g/cm² von mehr als 15 g, bevorzugt mehr als 18 g pro Gramm Polymerisat,
 - c) eine Aufnahme für 0,9%ige Kochsalzlösung unter einem Druck von 60 g/cm² von mehr als 12 g bevorzugt mehr als 15g pro Gramm Polymerisat
 - d) einen Queildruck von mehr als 400 g, bevorzugt mehr als 600 g,

aufweist.

10. Verwendung von Polymerisaten nach Anspruch 9 in Konstruktionen, die aus hydrophilen Fasern und 2 - 80 Gew.-% Polymerisat, bezogen auf das Gesamtgewicht, bestehen.

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Interr usl Application No PCT/EP 93/03586

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER IPC 5 A61L15/60 A61L15/24

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 5 A61L C08J C08F

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

Category *	IENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP,A,O 450 924 (NIPPON SHOKUBAI KAGAKU KOGYO CO.) 9 October 1991 cited in the application see claims; examples see page 3, line 23 - line 50 see page 2, line 47 - page 3, line 18	1-10
Y .	DE,C,40 20 780 (CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH) 29 August 1991 cited in the application see page 3, line 38 - line 68; claims; examples	1-10
Ý ^{FI}	EP,A,O 415 183 (BEIERSDORF AG) 6 March 1991 see page 3, line 14 - line 39; claim 7	1-10

X Patent family members are listed in annex.
T later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered movel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art. "&" document member of the same patent family
Date of mailing of the international search report
3 1. 03. 94
Cousins-Van Steen, G

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Inten tal Application No PCT/EP 93/03586

C.(Continua	tion) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	
stegory *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
	WO,A,91 15362 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 17 October 1991 see page 4, paragraph 2 - page 5, paragraph 1; claims 6,7	1-10
	US,A,RE32649 (K. BRANDT) 19 April 1988 cited in the application	
	•	
:		
	<u>.</u>	-
	<u>.</u>	
	·	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

__formation on patent family members

Interr val Application No
PCT/EP 93/03586

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP-A-0450924	09-10-91	US-A- 5164459 AU-B- 634642 AU-A- 7388991 CN-A- 1056110 JP-A- 4214735	17-11-92 25-02-93 03-10-91 13-11-91 05-08-92
DE-C-4020780	29-08-91	AU-A- 6889491 CA-A- 2086002 WO-A- 9200108 EP-A- 0536128 JP-T- 5508425	23-01-92 30-12-91 09-01-92 14-04-93 25-11-93
EP-A-0415183	06-03-91	DE-A- 3928858 JP-A- 3093861	07-03-91 18-04-91
WO-A-9115362	17-10-91	US-A- 5124188 AU-B- 643778 AU-A- 7578691 CN-A- 1056109 US-A- 5102597	23-06-92 25-11-93 30-10-91 13-11-91 07-04-92
US-A-RE32649	19-04-88	US-A- 4654039 AU-A- 5877586 AU-A- 7719391 EP-A- 0205674 GB-A,B 2177403 JP-A- 62054751	31-03-87 24-12-86 26-09-91 30-12-86 21-01-87 10-03-87

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/EP 93/03586

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 5 A61L15/60 A61L15/24 A. KLASSI IPK 5 A61L15/60 Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK **B. RECHERCHIERTE GEBIETE** Recherchierter Mindestprüßtoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 5 A61L COBJ COBF Recherchierte aber nicht zum Mindestprüßtell gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenhank (Name der Datenhank und evd. verwendete Suchbegriffe) C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile Betr. Anspruch Nr. Kategorie* 1-10 EP,A,O 450 924 (NIPPON SHOKUBAI KAGAKU X KOGYO CO.) 9. Oktober 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Ansprüche; Beispiele siehe Seite 3, Zeile 23 - Zeile 50 siehe Seite 2, Zeile 47 - Seite 3, Zeile 1-10 Y DE.C.40 20 780 (CHEMISCHE FABRIK STOCKHAUSEN GMBH) 29. August 1991 in der Anmeldung erwähnt siehe Seite 3, Zeile 38 - Zeile 68; Ansprüche: Beispiele 1-10 Y EP,A,O 415 183 (BEIERSDORF AG) 6. März 1991 siehe Seite 3, Zeile 14 - Zeile 39; Anspruch 7 -/--Weitere Veröffentlichungen sind der Portsetzung von Feld C zu entnehmen X Siehe Anhang Patentfamilie "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeidedstum oder dem Prioritätedstum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeidung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständmis des der Briindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Tochnik definiert, aber nicht als besonders bedrumsmanzuschen ist "E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "X" Verüffentlichung von besonderer Bedeutung; die beauspruchte Erfin kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit berubend betrachtet werden L' Veröffentlichung, die geelgnet ist, einen Prioritätsampruch zweiselhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung beiegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beauspruchte Erfindun kam nicht als suf erfinderischer Tätigkeit berudend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist anes (Uhrt) **O' Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Veröffentlichung, die vor dem internationalen Aomeliedotanum, aber nach dem bezungrutchten Prioritisbelahum veröffentlicht worden ist

**Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, bezieht worden ist

**Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, bezieht werden ist

**Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, bezieht werden ist

**Veröffentlichung, die sich auf eine mindliche Offenbarung, bezieht werden ist

**Veröffentlichung für einen Kategorie in Vertundung getra diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ust

**Veröffentlichung dieser Kategorie in Vertundung getra

diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ust

**Veröffentlichung, die wir dem internationalen Aomelie offenbarung bezieht

diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ust

**Veröffentlichung, die wir dem internationalen Aomelie offenbarung bezieht

diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ust

**Veröffentlichung, die wir dem internationalen Aomelie offenbarung bezieht

diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ust

**Veröffentlichung dieser Kategorie in Vertindung getra

diese Vertindung für einen Fachmann naheliegend ust

**Veröffentlichung dieser Kategorie in Vertindung getra

dieser Veröffentlichung die Absendedatum des internationalen Recherchenberichts Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 3 1. **03. 94** 17. März 1994 Bevoltmächtigter Bediensteter Name und Postanschrift der Internationale Recherchenbehörde Europäisches Patentann, P.B. 3818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijewijk Td. (+31-70) 340-2040, Tz. 31 651 epo nl, Pate (+31-70) 340-3016 Cousins-Van Steen, G

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intern ales Aktenzeichen
PCT/EP 93/03586

Categorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.	
A	WO,A,91 15362 (THE PROCTER & GAMBLE COMPANY) 17. Oktober 1991 siehe Seite 4, Absatz 2 - Seite 5, Absatz 1; Ansprüche 6,7	1-10	
A	US,A,RE32649 (K. BRANDT) 19. April 1988 in der Anmeldung erwähnt	·	
-			

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichun, die zur selben Patentfamilie gehören

Intern alea Aktenzeichen
PCT/EP 93/03586

			1 . 0 . , 2 .	30,0000
Im Recherchenbericht ngeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
EP-A-0450924	09-10-91	US-A-	5164459	17-11-92
	•	AU-B-	634642	25-02-93
		AU-A-	7388991	03-10-91
•		CN-A-	1056110	13-11-91
		JP-A-	4214735	05-08-92
DE-C-4020780	29 - 08-91	AU-A-	6889491	23-01-92
		CA-A-	2086002	30-12-91
		WO-A-	9200108	09-01-92
		EP-A-	0536128	14-04-93
		JP-T-	5508425	25-11-93
EP-A-0415183	06-03-91	DE-A-	3928858	07-03-91
		JP-A-	3093861	18-04-91
WO-A-9115362	17-10-91	US-A-	5124188	23-06-92
	0. 00 00	AU-B-	643778	25-11-93
•		AU-A-	7578691	30-10-91
		CN-A-	1056109	13-11-91
		US-A-	5102597	07-04-92
US-A-RE32649	19-04-88	us	4654039	31-03-87
		AU-A-	5877586	24-12-86
		AU-A-	7719391	26-09-91
		EP-A-	0205674	30-12-86
		GB-A,B	2177403	21-01-87
		JP-A-	62054751	10-03-87